

## Масло для террас

Арт. № 3753

### Свойства

Масло для террас это высококачественное покрытие из натуральных масел и смол. Рекомендуется для защиты горизонтальных поверхностей, таких как, деревянные террасы из лиственницы, робинии, дуба, термодревесины, бангкирая и т.д. Глубоко проникает в структуру древесины, надежно защищая от влажности и механического износа. Террасные половые доски рекомендуется обрабатывать с двух сторон перед укладкой.

### Состав

Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты. Содержит пропиконазол, тербутрин и октилизотиазолон в качестве антисептической добавки.

### Этапы применения:

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и впитывающей. Старые слои краски следует полностью удалить. Посеревшую древесину следует обработать средством для удаления серого слоя BIOFA 2089. Сильно обветренные, необработанные и пропитанные маслом поверхности обработать чистящим средством BIOFA Outdoor 2019 или осветлить восстановителем цвета древесины BIOFA 2089.

#### Обработка

Перед применением хорошо перемешать. Наносить щеткой для пола очень тонким равномерным слоем, в противном случае, могут появиться белесые пятна. На необработанную древесину рекомендуется наносить 2 слоя Масла для террас, на пропитанную маслом достаточно 1 слоя. Торцы, спилы и канты должны пропитываться маслом с особой тщательностью, чтобы обеспечить их защиту от влаги. Избегать образования луж, подтеков и разводов.

**Важно:** Провести предварительные испытания! Не применять при температуре ниже 12°C! Содержимое банок из различных партий перед нанесением следует перемешать! Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей. Во время нанесения и высыхания продукта внутри помещения необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха!

#### Уход

В зависимости от степени обветривания и механического истирания обновлять покрытие рекомендуется раз в год. Поверхности следует аккуратно очистить водой под давлением или щеткой. Загрязнения, мох, водоросли и др. удаляются с помощью чистящего средства BIOFA

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Outdoor 2019. Посеребрения удаляются средством для удаления серого налета BIOFA 2089. Масло для террас наносится в один очень тонкий и равномерный слой щеткой для пола.

## Очистка рабочих инструментов

Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500.

## Сушка

Масло высыхает и готово к нанесению следующего слоя через 6-8 часов (20°C/50-55 % отн. влажность воздуха). Возможно увеличение времени высыхания из-за низких температур, высокой влажности воздуха или поверхности, а также на поверхностях из древесины, содержащей дубильную кислоту или смолу.

## Расход

В 1 слой 20м<sup>2</sup>/л., в 2 слоя 15м<sup>2</sup>/л., в зависимости от впитывающей способности и свойств поверхности. Внимание! Тропические породы древесины могут обладать большей впитывающей способностью, так что расход может быть больше.

## Хранение

Хранить в прохладном, сухом месте, в хорошо закрытой таре. Возможно образование пленки. Перед применением пленку следует удалить. При необходимости масло нужно процедить.

## Предупреждение

Содержит пропиконазол, 2-октил-2Н-изотиазол-3-ОН. Может вызывать аллергические реакции.

## Правила техники безопасности

Внимание! Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности - (**опасность самовозгорания!**) Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вызывать рвоту. Перед применением ознакомиться с информацией на этикетке. Не вдыхать пар/аэрозоль. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Обеспечить достаточную защиту рук при использовании продукта. Во время шлифования использовать маску для защиты от пыли. Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта!

## Утилизация

Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Идентификация VOC согласно директиве Desoraint и постановлению ChemVOCFarbV:  
Предельное значение ЕС (A/i): 500 г/л (2010)  
3753 содержит 240 г/л VOC.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.